

**FÄRGTYP** Högklassig, snabbtorkande uretanalkydfärg som tack vare sin tixotropa konsistens har goda målningsegenskaper.  
Färgproduktgrupp 332 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 4 (FI), halvmatt.

**ANVÄNDNING** Målning av fristående inredning av trä och grundmålad metall inomhus.

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	Ca 50 volym-%
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
<b>Praktisk färgåtgång</b>	En applicering på slät yta: 8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Densitet</b>	ca 1,3 g/ml
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b> - klibbfri - övermålningsbar	efter 3 timmar nästa dag Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
<b>Glans</b>	Halvmatt
<b>Kulörer</b>	Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
<b>Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)</b>	<b>Basfärg 1</b> 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L <b>Basfärg 3:</b> 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.  
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Ytan som målas ska vara ren.  
Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt.  
Avlägsna gammal, löst sittande färg.  
Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.

Omålat träytor, spånskivor samt ytor målade med alkyd-, olje- eller katalytfärg grundmålas med FUTURA 3 häftgrund.

Gropar och sprickor kittas med SILORA A snickerispackel. Ytan slipas och slipdammet avlägsnas.

Metallytor inomhus: Skrapa och stålborsta bort all gammal löst sittande färg. Rostiga partier stålborstas rena. Tvätta ytorna t.ex. med TEKNOSOLV 1621. Grunda stålytorna med FUTURA 3 häftgrund, aluminium och galvaniserade ytor med KIRJO. Färdigstryk 1 - 2 ggr med FUTURA 15.

**Applicering**

Färgen är tixotropisk och bör därför omblandas ytterst väl före appliceringen.

Färgen appliceras med pensel, rulle eller spruta.  
Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,011 - 0,013".  
För applicering med spruta förtunnas färgen 5 - 15 volymprocent med TEKNOSOLV 9500.

Eventuellt följande skikt appliceras nästa dag.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---



RU\_676\_Tuoteseloste.pdf