

**AQUATOP 2600**
klarlack

LACKTYP	AQUATOP 2600 klarlack är en vattenburen akrylbaserad klarlack som torkar snabbt och är väderbeständig.
ANVÄNDNING	Träfönster och ytterdörrar. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	35 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 50 g/l
Teoretisk drygheit	5,0 m ² /l (våtfilm 225 µm, torrfilm 81 µm)
Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)	
- dammtorr	efter 20 min
- klibbfri	efter 30 min
	Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.
Överlackeringsbar	efter 1 - 2 h
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	AQUATOP 2600-03: halvmatt
Kulörer	Färglös
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Ytan ska vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Det rekommenderas, att träet behandlas med ett effektivt träskyddsmedel, som skyddar träet mot röta, mögel och blånad.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och lackens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Applicering

Lacken omblandas väl före användningen.

Appliceras med spruta. Lämpar sig även för elektrostatisk sprutning.

Som grundfärg kan användas AQUA PRIMER 2900-02. Det rekommenderas att 3 - 5 % av den nyanserade AQUA PRIMER 2900-02 som använts till grundlackeringen tillsätts i täcklacken.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_1040_Tuoteseloste.pdf