

# AQUA FASAD 5120

## täckfärg

---

<b>FÄRGTYP</b>	AQUA FASAD 5120 är en aningen strukturerad akrylatfärg för användning utomhus.
<b>ANVÄNDNING</b>	AQUA FASAD 5120 är avsedd för industriell täckmålning med spruta på fibercementskivor och övriga mineraliska byggplattor. Som grundfärg rekommenderas TEKNOPAINT PRIMER 5105 applicerad med valsmaskin.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	Strukturytan på AQUA FASAD 5120 ger ett angenämt utseende samt utmärkt väder- och ljusbeständighet på byggplattor avsedda för utomhusbruk.

---

### TEKNISKA DATA

<b>Torrhalt</b>	44 ±2 volym-%
<b>Totala massan av fasta ämnen</b>	ca 720 g/l
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	ca 20 g/l
<b>Rekommenderad skiktjocklek</b>	150 µm (vått skikt)
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH</b>	efter 5 - 6 min Effektiverad ventilation förkortar torktiden.
<b>Förtunning</b>	Vatten
<b>Rengöring av redskap</b>	Vatten, TEKNOSOLV 9515
<b>Glans</b>	5120-01: halvmatt
<b>Kulörer</b>	Utomhusfärgkartornas kulörer Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.
<b>SKYDDSMÄRKNING</b>	Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Den grundmålade ytan skall vara ren och torr.

AQUA FASAD 5120 kan sprutas på TEKNOPAINT PRIMER 5105 också med den sk. vått-på-vått-metoden i en och samma målningsomgång .

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen kan förtunnas med vatten för den spruta som används. Max. förtunningsmängd är 10 %. Munstycke för högtryckssprutan 0,017"/60° eller 0,019"/60°. Partier som i målningslinjen kommer i kontakt med färgen skall vara av rostfritt stål eller aluminium. Zink och zinkhaltiga legeringar förorsakar missfärgning och utfällningar i färgen.

**Appliceringsförhållanden**

Ytan som målas skall vara torr. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 70 %. Vid linjemålning rekommenderas dock, att temperaturen är +20°C och luftfuktigheten under 50 %.

**ÖVRIG INFORMATION**

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +5 °C - +25 °C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



RU\_1238\_Tuoteseloste.pdf