



<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen alkyd-akrylbaserad täckfärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	Träfönster och ytterdörrar, fasadpaneler av plywood och limbalkar. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
<b>SPECIALLEGENSKAPER</b>	AQUATOP 2920-04 -täckfärg har utomordentlig väderbeständighet. Kan även användas på tryckimpregnerat trä.

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	43 volym-%
<b>Totala massan av fasta ämnen</b>	Vit ca 700 g/l Övriga kulörer ca 530 g/l
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	ca 10 g/l
<b>Teoretisk drygheit</b>	6,6 m <sup>2</sup> /l (våtfilm 150 µm, torrfilm 65 µm)
<b>Torktid, +23°C / 50 % RH (glas 120 µm)</b>	
- dammtorr	efter 20 min
- klibbfri	efter 20 min
<b>Övermålningsbar</b>	efter 2 h
	Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.
	Den angivna torktiden gäller för vit färg. Nyanserad färg har längre torktid.
	Ökad skiktjocklek och högre relativ luftfuktighet i torkningsutrymmet förlänger i allmänhet torkningen.
<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Vit Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Vänd

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Ytan skall vara ren och torr.  
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Det rekommenderas, att träet behandlas med ett effektivt träskyddsmedel, som skyddar träet mot röta, mögel och blånad.

För grundkittning rekommenderas TEKNOPOX-KITTI 100 epoxikitt och för kittning mellan skikten rekommenderas lämpligt finspackel.

**Appliceringsförhållanden**

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.

Appliceras med spruta. Lämpar sig även för elektrostatisk sprutning.

Som grundfärg kan användas AQUA PRIMER 3130-00 eller AQUA PRIMER 2900-03.

Målningen kan även utföras med två skikt AQUATOP 2920-04 täckfärg. Då bör färgmängden per applicering vara 125 µm (teoretisk torrskiktstjocklek 50 µm).

**ÖVRIG INFORMATION**

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningens behandling, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---