

**AQUATOP 2760-12**
täckfärg**FÄRGTYP**

AQUATOP 2760-12 är en vattenburen, akrylbaserad täckfärg som torkar snabbt och är väderbeständig.

ANVÄNDNING

Partier på trä-aluminium-fönster som är i skydd från väderpåfrestning. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

TEKNISKA DATA

Torrhalt ca 35 volym-%

Totala massan av fasta ämnen ca 530 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca 44 g/l

Teoretisk drygheit 6,6 m²/l (våtfilm 150 µm, torrfilm 52 µm)

Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)

- dammtorr efter ca 30 min

- klubbfri efter ca 40 min

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

efter 1 - 2 h

Övermålningsbar

Förtunning och rengöring av redskap Vatten

Glans Halvmatt

Kulörer Vit

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytan skall vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Det rekommenderas, att träet behandlas med ett effektivt träskyddsmedel, som skyddar träet mot röta, mögel och blånad.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen är speciellt lämpad för applicering med högrotationsklocka. Färgen appliceras ca 150 µm per skikt. Också lämplig för sprutmålning och elektrostatisk sprutning.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_1469_Tuoteseloste.pdf