



PRODUKTTYP	Bruksfärdig vattenburen akrylbaserad lättspackel.
ANVÄNDNING	Kan användas för att utjämna små ojämnheter på grundmålat trä, murbruk, betong och grundmålat stål. Spacklet kan övermålas med både vatten- och lösningsmedelsburna akryl- och alkydfärger. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALLEGESKAPER	FEINSPACHTEL RAPID torkar snabbt och kan därför appliceras i flera skikt under en kort tidsperiod. Spacklet är fylligt, det är lätt att slipa och tål utan sprickbildning en våtskiktstjocklek på 1000 µm.

TEKNISKA DATA	
Torrhalt	82 ±2 vikt-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 1400 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 0 g/l
Torktid, +20°C, luftens relativa fuktighet 60 %	1 - 2 timmar beroende på skiktjockleken. Låga temperaturer och hög relativ fuktighet förlänger torktiden avsevärt.
Kulörer	Vit
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Ytan ska vara ren, torr och fri från fett. Porösa och sugande underlag bör grundmålas innan de spacklas med FEINSPACHTEL RAPID.

Trä- och hardboardytor i inomhusbruk grundas med grundfärg lämplig för dessa ytor.

På träytor i utomhusbruk är det möjligt, att FEINSPACHTEL RAPID spricker då träytan lever.

Stålytor behandlas med rostskyddsgrundfärg.

Gamla murbruksytor bör grundas.

Nya murbruksytor innehåller rikligt med fukt och de kan spacklas med FEINSPACHTEL RAPID först då murbruket är helt torrt.

Gamla färgytor: All lossnande och löst sittande färg bör avlägsnas och intakta färgytor bör slipas väl.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och spacklets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

FEINSPACHTEL RAPID appliceras med spatel.

Spacklet kan appliceras i flera skikt vått-på-vått.

Utomhus bör FEINSPACHTEL RAPID täckmålas så snart det har torkat.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



FI_859_Tuoteseloste.pdf