

---

<b>FÄRGTYP</b>	Vattenburen akrylbaserad täckfärg.
<b>ANVÄNDNING</b>	Trälister och -dörrar samt MDF- och fiberskivor inomhus. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
<b>SPECIALEGENSKAPER</b>	AQUACOAT 2670 torkar snabbt och bildar ett hårt, nötningsbeständigt skikt.

---

**TEKNISKA DATA**

<b>Torrhalt</b>	ca 40 volym-%
<b>Totala massan av fasta ämnen</b>	ca 420 g/l
<b>Flyktiga organiska ämnen (VOC)</b>	ca 10 g/l
<b>Teoretisk drygheit</b>	8 m <sup>2</sup> /l (våtfilm 125 µm, torrfilm 50 µm)

**Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)**

- dammtorr	efter 20 min
- klibbfri	efter 25 min
- genomtorr	efter 1 h 40 min

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

Den angivna torktiden gäller för vit färg. Nyanserad färg har längre torktid.

<b>Förtunning och rengöring av redskap</b>	Vatten
<b>Glans</b>	Halvblank
<b>Kulörer</b>	Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Ytan skall vara ren och torr.  
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

**Appliceringsförhållanden**

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med spruta.

GRUNDMÅLNINGEN görs med AQUA FILLER 1100 eller AQUA PRIMER 3716.

**ÖVRIG INFORMATION**

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

---

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---