
FÄRGTYP	Grundolja baserad på vinylharts.
ANVÄNDNING	Speciellt avsedd för putsade eller rengjorda, tidigare kalkmålade underlag och cementytor med ett dåligt bundet ytskikt. Även lämplig för grundning av sidiplattor med dåligt bundet ytskikt, som är utsatta för väder och vind.
SPECIALEGENSKAPER	Grundoljans stora inträngningsförmåga gör att den alltid bör användas på putsfasader före målning med STENTUFF.

TEKNISKA DATA	
Torrhalt	Ca 10 volym-%
Praktisk färgåtgång	Ca 5 m ² /l
Densitet	Ca 0,9 g/ml
Torktid vid +23°C, relativ luffuktighet 50 %	
- dammtorr	efter 2 timmar
- övermålningsbar	efter 4 timmar
Förtunning och rengöring av redskap	TEKNOSOLV 1639
Glans	Halvblank
Kulörer	Transparent vit

SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.
-----------------------	-------------------------

BRUKSANVISNING**Behandling**

Gamla putsfasader bör noga undersökas före målningen, då putsens kvalitet är avgörande i val av färgtyp för en varaktig ytbehandling. Gammal puts som är i dåligt skick - sprickor, porer, flagor, mjölig yta - bör ej målas, då genom sprickor och porer stora mängder vatten kan tränga in vid slagregn. Kalkfärg eller SILIKATFÄRG är mera lämpliga för puts i dåligt skick, men problem kan även uppstå med dessa färger.

Högtryckstvättning bör utföras för att avlägsna smuts samt gammal kritande och flagnande färg. På gamla kalkade ytor skall kalkfärgen tvättas bort innan behandling utförs med DJUPGRUND. Högtryckstvättning bör göras försiktigt så att ej puts skador uppstår.

Färgen appliceras med pensel, rulle eller högtrycksspruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,020 - 0,023".

Appliceringsförhållanden

Ytan som skall målas bör vara torr. Under appliceringen och torktiden bör luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.
