

**AQUAFILLER 1190**
grundfärg

FÄRGTYP	Vattenburen akrylbaserad grundfärg.
ANVÄNDNING	Trälister och -dörrar samt MDF- och fiberskivor inomhus. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.
SPECIALLEGENSKAPER	AQUAFILLER 1190 torkar snabbt och är lätt att slipa. AQUAFILLER 1190 jämnas ut väl och ger en fyllig yta som kan täckmålas med vattenburna färger.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	37 ±2 volym-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 700 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Se säkerhetsdatabladet.
Teoretisk drygheit	8 m ² /l (våtfilm 125 µm, torrfilm 45 µm) 6 m ² /l (våtfilm 167 µm, torrfilm 60 µm)
Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)	
- dammtorr	efter 30 min
- klubbfri	efter 40 min
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten
Glans	Matt
Kulörer	Vit
SKYDDSMÄRKNING	Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Ytan ska vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Appliceringsförhållanden

Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och färgens temperatur vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Applicering

Färgen ombländas väl före användningen.
Färgen appliceras med spruta.
Applicering med oförtunnad färg rekommenderas, men färgen kan vid behov förtunnas med vatten.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras i tätt försluten förpackning. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_1775_Tuoteseloste.pdf