

**PRODUKTTYP  
ANVÄNDNING**

BETONG-BETNINGSMEDLET är en sur, emulgerande tvättlösning för betning av betonggolv. Betning med BETONG-BETNINGSMEDEL är ett snabbt och enkelt sätt att avlägsna cementskivan från ytor som skall målas. BETONG-BETNINGSMEDLET reagerar med den alkaliska cementskivan, varvid medlets saltsyra neutraliseras. Vid reaktionen bildas vatten och salter, som kan sköljas bort med vatten. BETONG-BETNINGSMEDLET innehåller också emulgatorer som förbättrar produktens rengöringseffekt.

Behandling med BETONG-BETNINGSMEDEL och efterföljande sköljning rengör betonggolvet från cementskiva, smuts, ytfett och kalksalter. Produkten avlägsnar ej fett och olja som sugits in i betongens porer. Sådana orenheter måste avlägsnas t.ex. med slipning eller fräsning. Produkten lämpar sig inte heller för tvätt av tidigare målade ytor.

BETONG-BETNINGSMEDLET kan även användas för att rengöra tegel- och kakelytor samt mineraliska och träytor från betong- och murbruksrester efter murnings- och fogningsarbeten.

Färgproduktgrupp 03 enligt MaalausRYL 2012 (färgmaterialgrupp 3 enligt MaalausRYL 2001) (FI).

**TEKNISKA DATA**

pH: under 1; innehåller saltsyra

Kulör: röd

Förtunning: förtunnas med vatten i förhållandet 1 : 1.

**BETONG-BETNINGSMEDLET bör alltid blandas så, att medlet hålls i vattnet, för att undvika att blandningen upphettas och stänker.**

**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

**Betning av betongytor:** BETONG-BETNINGSMEDLET späds ut i ett plastkärl med vatten i förhållandet 1 : 1. Saltsyran fräter metalkärl. Tvättlösningen hålls jämnt ut på golvet med en sprutkanna försedd med sil. Då löser cementhuden upp sig och skummar kraftigt. Lösningen bredds ut jämnt på golvet med hjälp av en borste. Om cementhudsskiktet är tjockt, måste rikligare mängd bredas ut. Den utspädda tvättlösningen används ca 0,5 - 1,0 l/m<sup>2</sup>.

BETONG-BETNINGSMEDLET får verka i ca 5 minuters tid, varefter den neutrala saltlösning som bildats skjuts med borste ned i golvbrunnen. Om ingen golvbrunn finns, samlas slammet upp i ett ämbar med hjälp av sopskyffel och bred gummispäckel. Det betade området sköljs omedelbart med vatten varefter vattnet avlägsnas. När golvet har torkat 2 - 3 dygn är det färdigt för målning.

**Rengöring av tegelytor:** Tegelytan väts med vatten före tvättlösningen bredds ut, så att lösningen inte sugas in i teglen. BETONG-BETNINGSMEDLET som späts ut med vatten i förhållandet 1 : 1 bredds ut med borste. Tvättlösningen får verka 5 - 10 minuter, varefter ytorna sköljs med vatten.

**Rengöring av kakelytor:** BETONG-BETNINGSMEDLET späds ut med vatten i förhållandet 1 : 1 eller 1 : 2. En trasa väts med tvättlösningen och kakelplattorna tvättas en för en, så att lösningen inte kommer åt att fräta fogarna. Till sist sköljs ytorna noga med vatten.

**SKYDDSUTRUSTNING**

Användning av gummistövlar, gummihandskar och ögonskydd rekommenderas. Eftersom tvättlösningen är syra, kan den fräta textilier.

Produkten avger syraångor, som är irriterande. Under arbetets gång måste tillräcklig ventilation ombesörjas eller lämpligt andningskydd användas.

**FÖRSTA HJÄLP**

Syrastänk på huden: Tvätt med tvål och vatten, varefter huden insmörjes med kräm.

Syrastänk i ögonen: Skölj omedelbart med vatten i 15 minuters tid. Sör vid behov läkarvård.

---

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.

---