

FÄRGTYP	ANTICON är en vattenburen, helt lösningsmedelsfri beläggning som förhindrar uppkomst av kondensvatten.
ANVÄNDNING	Används som kondensförhindrande beläggning på innertak, väggar och övriga ytor inomhus som är utsatta för kondensvatten. ANTICON 200 kan användas på grundmålade och förzinkade ytor.
SPECIALLEGSKAPER	ANTICON 200 innehåller ett poröst, vattenabsorberande material, som också ger beläggningen värme- och ljudisolerande egenskaper. Då beläggningen appliceras i mängden 1000 g våt färg / m ² , kan beläggningen suga in kondensvatten 350 g/m ² . Beläggningens vattenabsorption och vattnets avdunstningshastighet har uppmätts vid Statens tekniska forskningscentral i Finland (VTT), och resultaten finns i testrapporten RESEARCH REPORT no. RTE 1285/02 (engelskspråkig).

TEKNISKA DATA

Torrhalt	34 ±2 vikt-%
Totala massan av fasta ämnen	ca 430 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	ca 0 g/l

Torktid, (600 g/m² våt beläggning)

- genomtorr, +23°C, RH 50 %

- genomtorr, +110°C

efter 5 h

efter 15 min

Rekommenderad skiktjocklek

	Torr beläggning / m²	Teoretisk drygheit
600 g våt beläggning / m ²	210 g	1,92 m ² /l
800 g våt beläggning / m ²	280 g	1,44 m ² /l
1000 g våt beläggning / m ²	350 g	1,15 m ² /l

Flera av färgfilmens egenskaper förändras då övertjocka skikt appliceras, och därför rekommenderar vi inte att produkten appliceras i skiktjocklekar som är över 1,5-faldiga jämfört med den största rekommenderade skiktjockleken.

**Förtunning och rengöring av redskap
Kulörer**

Vatten

Ljusgrå
Enligt överenskommelse.**Vattenabsorption**Ca 350 g vatten / m² med appliceringsmängden 1000 g våt färg / m².**Kondensvattnets avdunstningstid ur beläggningen (+23°C, RH 50 %)**Ca 5 h (med appliceringsmängden 600 g/m²).**SKYDDSMÄRKNING**

Se säkerhetsdatabladet.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

MÅLADE YTOR: Orenheter som försvårar målningen (t.ex. fett och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena.

ZINKYTOR: Orenheter som försvårar målningen (t.ex. fett och salter) avlägsnas. Ytorna bör vara torra och rena.

Grundmålning

Metallytor grundmålas med lämplig rostskyddsgrundfärg, till exempel TEKNOLAC PRIMER 168-00, TEKNOCRYL PRIMER 3, TEKNOCRYL AQUA PRIMER 7 eller INERTA PRIMER 5. ANTICON 200 lämpar sig också väl för målning på baksideslacken på bandlackerad tunnplåt.

Beläggningsförhållanden

Ytan ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och beläggningens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Applicering

ANTICON 200 appliceras med spruta som lämpar sig för tjocka massor. Munstycket bör vara minst 5 mm. ANTICON 200 levereras i sprutfärdig viskositet. Små skador kan också övermålas med pensel.

ÖVRIG INFORMATION

Lagringsbeständigheten anges på etiketten. Bör lagras svalt och i tätt försluten förpackning.

FÖRVARAS FROSTFRITT.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_968_Tuoteseloste.pdf