

**AQUATOP 1300**
täckfärg**FÄRGTYP**

AQUATOP 1300 är en vattenburen, snabbtorkande och väderbeständig akrylbaserad täckfärg.

ANVÄNDNING

Träfönster och ytterdörrar. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

TEKNISKA DATA

Torrhalt 40 volym-%

Totala massan av fasta ämnen ca ca 560 g/l

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca 51 g/l

Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 % (glas 120 µm)

- dammtorr efter 20 min

- klibbfri efter 20 min

Övermålningsbar efter 2 h

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

Den angivna torktiden gäller för vit färg. Nyanserad färg har längre torktid.

**Förtunning och rengöring av
redskap
Glans**

Vatten

Halvmatt

Kulörer

Vit

Färgen ingår i Teknomix-nyanseringssystemet.

Vänd

BRUKSANVISNING

Ytans förbehandling

Ytan skall vara ren och torr.
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Det rekommenderas, att träet behandlas med ett effektivt träskyddsmedel, som skyddar träet mot röta, mögel och blånad.

För grundkittning rekommenderas TEKNOPOX-KITTI 100 epoxikitt och för kittning mellan skikten rekommenderas lämpligt finspackel.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 38°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen.

Färgen appliceras med spruta.

Produkten bör ej användas utan grundfärg.

Som grundfärg kan användas AQUA PRIMER 3130-00 eller AQUA PRIMER 2900-03.

LAGRING

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor www.teknos.com.



RU_981_Tuoteseloste.pdf