

**AQUATOP 2600-12**  
**karmfärg****FÄRGTYP**

AQUATOP 2600-12 är en vattenburen, snabbtorkande och väderbeständig akrylbaserad täckfärg.

**ANVÄNDNING**

Dörrkarmar som målas i vågrät linjemålning. Innan produkten tas i bruk bör färgtillverkaren kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga.

**TEKNISKA DATA****Torrhalt** 35 volym-%**Totala massan av fasta ämnen** ca 610 g/l**Flyktiga organiska ämnen (VOC)** ca 28 g/l**Teoretisk drygheit** 6,6 m<sup>2</sup>/l (våtfilm 150 µm, torrfilm 52 µm)**Torktid, +23°C, relativ fuktighet 50 %, (120 µm våtfilm på glas)****- dammtorr** efter 25 min  
**- klibbfri** efter 30 minuter

Torktiderna är riktgivande, då produkten är avsedd att användas på träbaserade underlag.

**Övermålningsbar**

efter ca 1 h

**Förtunning och rengöring av  
redskap**  
**Glans**

Vatten

Halvmatt

**Vänd**

---

**BRUKSANVISNING****Ytans förbehandling**

Ytan skall vara ren och torr.  
Träets fukthalt bör vara under 20 %.

Det rekommenderas, att träet behandlas med ett effektivt träskyddsmedel, som skyddar träet mot röta, mögel och blånad.

**Appliceringsförhållanden**

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +15°C och den relativa luftfuktigheten under 80 % under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23 - 30°C, den relativa luftfuktigheten är 50 - 70 % och ventilationen är god.

**Applicering**

Färgen omblandas väl före användningen.

Appliceras med spruta högst 150 µm våtfilm per skikt. Minimimängd är 2 x 150 µm våtfilm. Lämpar sig också för elektrostatisk sprutning.

**LAGRING**

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10 - +25°C.

---

Databladets uppgifter är riktvärden som grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Teknos ansvarar för att produktens kvalitet överensstämmer med vårt kvalitetsprogram. Teknos ansvarar däremot inte för den utförda målningsbehandlingen, då denna i hög grad är beroende av förhållandena vid hantering och applicering. Teknos ansvarar inte heller för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett både tekniskt och arbetarskyddsmässigt riktigt sätt. De senaste versionerna av Teknos datablad, säkerhetsdatablad och systemblad finns på våra hemsidor [www.teknos.com](http://www.teknos.com).

---



RU\_1088\_Tuoteseloste.pdf