

# ABOLIT MOTORGRUNDFÄRG

<b>Beskrivning</b>	Vattenburen ugnstorkade grundfärg.		
<b>Egenskaper</b>	o Mycket goda rostskyddsegenskaper o Innehåller aktiva rostskyddspigment o Bra beständighet mot oljor och alkalier o Mycket god vidhäftning till stål, gjutgods och aluminium		
<b>Användning</b>	o Metallobjekt för inom- och utomhusbruk		
<b>Tekniska data</b>	Torrhalt:	35 volym-%	
	Densitet:	ca 1,28 kg/lit	
	Viskositet:	70-80 s, DIN-Cup 4	
	VOC-tal:	ca 149 g/lit	
<b>Glans och kulör</b>	Glans:	Halvmatt	
	Kulörer:	enligt kundönskemål	
<b>Sträckförmåga</b>	Skikt tjocklek		
	Vått	Torrt	Sträckförmåga (teoretisk)
	100 µm	35 µm	10,0 m <sup>2</sup> /L
<b>Torktider</b>	120°C		
	Tid	20 min	
	Temperatur avser godstemperatur		
<b>Systemuppbyggnad</b>	Rekommenderad filmtjocklek 30-40 µm. Kan användas som enskiktsfärg eller som rostskyddsgrundfärg i ett system med ugnslacker.		
<b>Förtunning</b>	Vatten		
<b>Rengöring</b>	Vatten		
<b>Lagringstid</b>	Min. 6 mån. obruten förpackning vid 20°C		
<b>Skyddsföreskrifter</b>	Se säkerhetsdatablad och varningstext på etiketten.		

Användningsdata och rekommendationer ges enbart som vägledande information till Er hjälp. Många faktorer, utanför vår kontroll, kan påverka ytbehandlingsresultatet. En egen tillämpningskontroll måste utföras för att säkra önskat resultat. Produkten är uteslutande avsedd för yrkesmässigt bruk. Detta förutsätter att användaren besitter nödvändiga kunskaper för att handha produkten på ett tekniskt och arbetarskyddsmässigt sätt.