
MAALITYYPPI	Vesiohenteinen dispersiomaali kuiviin sisätiloihin.
KÄYTTÖ	IDEO PRO 20:lla voidaan maalata uusia ja aiemmin maalattuja betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili- sekä rakennuslevypintoja. Soveltuu pesun- ja kulutuskestävyyttä vaativien seinä- ja kattopintojen maalaukseen. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 314. Kiiltoryhmä 4, puolihimmeä. Tuote kuuluu rakennusmateriaalien päästöluokitusten M1-ryhmään .

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 38 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/a): 30 g/l. Tuotteen VOC: max. 30 g/l.
Käytännön riittäisyys	Ennen maalattu pinta 7 - 10 m ² /l Tasoite ja puukuitulevy 5 - 8 m ² /l Betoni- ja rappauspinta 4 - 7 m ² /l
Tiheys	n. 1,3 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- pölykuiva	30 min kuluttua
- päällemaalattavissa	1 h kuluttua
	Kuivuminen hidastuu viileässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	Vesi. Työvälineet pestään välittömästi käytön jälkeen vedellä.
Kiilto	Puolihimmeä
Värisävyt	Perusmaali 1 (valkoinen). Voidaan sävyttää sävytyspastoilla sisämaalivärikarttojen sävyihin.
Pesun- ja kulutuksenkesto	Maalipinnan kulutuksen kesto on kohtalainen. SFS-EN 13300 -luokituksen mukainen märkähankauskestoluokka on 2 (ISO 11998).

VAROITUSMERKINTÄ Katso käyttöturvallisuustiedote.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsitteleminen**

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta.
Aikaisemmin maalatut pinnat pestään sopivalla pesuaineella ja huuhdotaan huolellisesti vedellä.
Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.
Liima- tai kalkkimaalilla maalatuista pinnoista on vanha maali poistettava kokonaan.
Pinnan epätasaisuudet silotetaan kohteeseen sopivalla tasoitteella. Kuivunut tasoite hiotaan ja pöly poistetaan.

Pohjamaalaus

Maalaamattomat betoni-, rappaus-, tasoite-, tiili-, lastulevy-, kipsilevy- ja kuitulevypinnat pohjamaalataan tarkoitukseen sopivalla pohjamaalilla.

Maalaus

Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti.
Maalia ohennetaan tarvittaessa vedellä.
Maali levitetään telalla, ruiskulla tai siveltimellä 1 - 2 kertaan.
Sopiva ilmattoman ruiskun suutin on 0,017 - 0,021".

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva. Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Tuulettaminen maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana nopeuttaa maalin kuivumista.

Maalipinnan hoito

Maalin lopullinen kalvonmuodostus normaaliolosuhteissa kestää n. 4 viikkoa, jonka jälkeen pinta on saavuttanut lopullisen kovuutensa ja kestävyytensä. Ennen tätä maalipintaa on käsiteltävä varoen.

Maalipinta voidaan puhdistaa kevyesti pyyhkimällä. Työvälineenä käytetään kosteaa siivouspyyhettä, pehmeää sientä tms. Karkeaa harjausta tai voimakasta hankausta tulee välttää.

LISÄTIETOJA

Varastoitava viileässä ja tiivisti suljetuissa astioissa.

EI SAA JÄÄTYÄ

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_2119_Tuoteseloste.pdf