

MAALITYYPPI	Alkydi-öljymaali puupintojen ulkomaalaukseen. Maali on valumaton ja helpposivelteinen ja sisältää puuta suojaavia aineita. MaalausRYL 2012:n mukainen maalaustuoteryhmä 471. Kiiltoryhmä 3.
KÄYTTÖ	Puupinnat, kuten ulkoseinät, otsa- ja tuulilaudat, nurkka- ja vuorilaudat, puiset aidat ja ikkunanpuitteet. Ei sovi dispersiomaalipinnoille.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus	N. 60 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC)	EU VOC raja-arvo (kat A/d): 300 g/l. Tuotteen VOC: max. 300 g/l.
Käytännön riittoisuus	Höylälauta 8 - 10 m ² /l Sahalauta 5 - 7 m ² /l
Tiheys	1,2 g/ml
Kuivumisaika, +23°C / 50 % RH	
- sateenkestävä	6 tunnin kuluttua
- päällemaalattavissa	1 - 3 vuorokauden kuluttua Maalin kuivuminen hidastuu kylmässä ja/tai kosteassa.
Ohenne, välineiden pesu	TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini)
Kiilto	Puolikiiltävä
Värisävyt	Ulkomaalivärikarttojen sävyt. Maali kuuluu Teknomix-sävytysjärjestelmän piiriin.
Säänkestävyys	Hyvä Huomaa, että öljymaaleille on tyypillistä kiillon ja sävyn muuttuminen ajan myötä.
Pakkauskoot	Perusmaali 1: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Perusmaali 3: 0,9 L, 2,7 L, 9 L, 18 L Perusmaali 5: 2,7 L, 9 L, 18 L

VAROITUSMERKINTÄ

Katso käyttöturvallisuustiedote.
HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.

Käännä

KÄYTTÖOHJEET**Pinnan esikäsittely ja pohjamaalaus****UUSI PUUPINTA:**

Käsittele pinta mahdollisimman pian. Ainakin kyllästys ja pohjamaalaus olisi paras tehdä jo rakennuskesänä.

Pinnasta poistetaan irtonainen aines, lika, pöly ja home. Tarvittaessa käytetään RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuainetta.

Pohjusta pinta värittömällä WOODEX BASE pohjustepuunsuojalla. Anna kuivua 1 vuorokausi.

Pohjamaalaa puupinnat PUUPOHJA alkydipohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Pese metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ.

AIKAISEMMIN MAALATTU TAI VANHA PUUPINTA:

Vaihda huonokuntoiset puuosat uusiin. Poista irtonainen aines, lika ja pöly. Poista huonokuntoiset maalikerrokset kokonaan. Huomaa, että vanhan paksun maalikerroksen tarttuvuus alustaan saattaa olla heikentynyt niin, että maali on syytä poistaa vaikka maalikalvo vaikuttaakin ehjältä. Vanha maalikerros poistetaan ensisijaisesti kaapimalla tai teräsharjaamalla, sekä mahdollisesti lämmittämällä pintaa tarkoitukseen suunnitellulla infrapunalämmittimellä. Toissijaisesti voidaan käyttää maalinpoistoainetta tai suihkupuhdistusta.

Pese pinnat RENSA FACADE julkisivu- ja homepesuaineella ja huuhtelee hyvin.

Vanhan, käsittelemättömän puupinnan voit käsitellä värittömällä WOODEX BASE pohjustepuunsuojalla ennen pohjamaalusta, ks. 'UUSI PUUPINTA'.

Maalaa paljaat puupinnat PUUPOHJA alkydipohjamaalilla. Anna kuivua 1 - 3 vrk säästä riippuen.

Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Pese kaikki metalliosat TEKNOSOLV 1621:llä (lakkabensiini) ja pohjamaalaa ne FERREXILLÄ.

Pintamaalaus

Varaa yhtenäistä pintaa varten riittävä määrä maalia samaan astiaan. Näin vältät sävyerojen syntymisen.

Sekoita maali hyvin ja levitä siveltimellä, maalausharjalla tai ruiskulla 1 - 2 kertaan.

Maalausolosuhteet

Maalattavan pinnan tulee olla kuiva.

Puun kosteus saa olla enintään 20 % puun kuivapainosta.

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, maalattavan pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +5 ° C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Maalauksessa suorassa auringonpaisteessa on vältettävä.

Tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön tuloksiin. Kaikki arvot ovat ohjeellisia ja riippuvat mm. sävystä ja kiiltoasteesta. Koska emme voi vaikuttaa maalin käyttö- ja työolosuhteisiin, vastaamme vain maalin laadusta ja takaamme, että se on Teknosin laadunvarmistuksen mukainen. Emme vastaa vahingoista jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä vastoin käyttöohjetta tai -tarkoitusta. Kotisivuiltamme www.teknos.com löydät ajan tasalla olevat versiot tuoteselosteista, käyttöturvallisuustiedotteista ja järjestelmäselosteista.



FI_744_Tuoteseloste.pdf