

PRODUKTTYP	Vattenburen, djuppenetrerande och nyanserbar träolja. Färgproduktgrupp 721 enligt MaalausRYL 2012.
ANVÄNDNING	Avsedd speciellt till skydd för trädgårdsmöbler utomhus som tillverkats av furu eller exotiska träslag, såsom teak, "hårdträ", ek och mahogny. Övriga objekt är bryggor, staket, trätrallar och dörrar. WOODEX AQUA WOOD OIL motverkar fuktupptagning, sprickbildning och nedsmutsning. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 10 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk färgåtgång	Sågat virke 5 - 8 m ² /l Hyvlat virke 8 - 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid vid +23°C - dammtorr - torr	efter 4 timmar efter 16 timmar Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Eventuellt följande skikt kan appliceras efter ca ett dygn. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Glans	Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.
Kulörer	Färglös, brun och laserande kulörer.
Väderbeständighet	För ytor som fortgående utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Brun: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Harmaa: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Rengör ytorna från löst material, smuts och damm. Tvätta vid behov med RENZA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Vi rekommenderar, att nya möbler av exotiska träslag behandlas först sedan de utsatts minst 2 veckor för väder och regn. För obehandlat trä rekommenderas grundning med färglös WOODEX AQUA BASE. Gamla färg- och lacksikt bör avlägsnas före behandlingen.

Behandling

Rör om väl i burken före appliceringen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Applicera WOODEX AQUA WOOD OIL med pensel, svamp eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,017". Även doppmålning kan användas.

Träolja kan förtunnas 10 - 30 % för att förbättra insugningen. Behandlingen upprepas beroende på träslaget tills träolja inte längre sugs in i ytan. Överflödigt olja torkas av ca 10 minuter efter appliceringen.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1703_Tuoteseloste.pdf