

PRODUKTTYP	Vattenburen träolja för utomhusbruk. Färgproduktgrupp 721 enligt MaalausRYL 2012.
ANVÄNDNING	Naturolja för utomhusbruk till skydd för terrassgolv, bryggor och trädgårdsmöbler utomhus. Övriga objekt är staket, trätrallar, dörrar och trappor. För obehandlat, värmebehandlat och tryckimpregnerat trä. Appliceras på ren, torr träyta med pensel, svamp eller doppling. Skyddar träytor mot fukt, nedsmutsning och som färgad produkt även från solens UV-strålning. Reducerar sprickbildning på träytan. Ej lämplig för behandling av växthus, drivbänkar eller fähus.

TEKNISKA DATA

Torrhalt	Ca 10 volym-%
Flyktiga organiska ämnen (VOC)	Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Praktisk färgåtgång	Sågat virke 5 - 8 m ² /l Hyvlat virke 8 - 10 m ² /l
Densitet	Ca 1,0 g/ml
Torktid vid +23°C - dammtorr - torr	efter 4 timmar efter 16 timmar Undvik dock mekanisk belastning på den behandlade ytan under de första dagarna. Eventuellt följande skikt kan appliceras efter ca ett dygn. Torktiden förlängs i kyla och/eller fukt.
Förtunning och rengöring av redskap	Vatten. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen med varmt vatten och tvättmedel.
Glans	Sugs in i träet och bildar vanligen ingen synlig film.
Kulörer	Färglös, brun, grå och laserande kulörer.
Väderbeständighet	För ytor som fortgående utsätts för väderpåverkan upprepas behandlingen årligen eller vid behov.
Förpackningsstorlekar (tillgängligheten varierar landvis)	Färglös: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Brun: 0,9 L, 2,7 L, 9 L Grå: 0,9 L, 2,7 L, 9 L

SKYDDSMÄRKNING

Se säkerhetsdatabladet.
OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.

Vänd

BRUKSANVISNING**Ytans förbehandling**

Rengör ytan som skall behandlas. Vid behov tvätta ytorna som skall behandlas med RENZA TERRACE tralltvätt. Skölj därefter ytorna omsorgsfullt med vatten och låt dem torka. Avlägsna lossnande och löst sittande material samt gråträ. För obehandlat trä rekommenderas grundning med träskydd ur WOODEX-serien. Gamla färg- och lackskikt bör avlägsnas före behandlingen.

Applicering

Rör om väl i burken före appliceringen. Nyanserad produkt omblandas vid behov även under arbetets gång. Applicera 1 -2 gånger med pensel, svamp eller doppning. Träoljan kan förtunnas 10 - 30 % för att förbättra insugningen. Behandlingen upprepas vid behov beroende på träslaget. Överflödiga olja torkas av.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets relativa fukthalt får vara högst 20 % av träets vikt. Under appliceringen och torktiden skall luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Arbeta inte i starkt solsken eller fuktig väderlek.

LAGRING

Förvaras frostfritt.

Databladets uppgifter grundar sig på laboratorieförsök och praktisk erfarenhet. Datauppgifterna är endast riktvärden och är beroende av bland annat kulör och glansgrad. Då vi inte kan påverka förhållandena vid hantering och applicering ansvarar vi endast för färgens kvalitet och att kvaliteten överensstämmer med Teknos kvalitetsprogram. Vi ansvarar inte för skador som uppkommit på grund av felaktig användning av färgprodukten. På våra hemsidor www.teknos.com finns de senaste versionerna av våra datablad, säkerhetsdatablad och systemblad.



RU_1703_Tuoteseloste.pdf