

| | |
|---------------------|---|
| ТИП ПРОДУКТА | Органо-разбавляемое проникающее и высыхающее масло для наружных поверхностей. |
| ПРИМЕНЕНИЕ | Применяется для новых, пропитанных или впитанных ранее защитным средством для древесины, деревянных поверхностей а также для обработки деревянных поверхностей из тика, дуба и махагони. Обычными объектами применения являются: садовая мебель, причалы, заборы, крыльца и двери. Защищает от пересыхания, растрескивания и загрязнения, а в колерованном виде - от УФ-излучения солнца. Для достижения наилучшей устойчивости, обработку обновлять при помощи WOODEX WOOD OIL ежегодно. Не рекомендуется для покрытия теплиц, парников и помещений для скота. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|--|
| Содержание сухих веществ | Прим. 30 объемных % |
| Летучие органические вещества (VOC) | Продукт не включен в Европейскую директиву по летучим органическим веществам (VOC). |
| Практический расход | Распиленная доска 5 - 8 м ² /л Строганная доска 8 - 10 м ² /л |
| Плотность | прим. 0,85 г/мл |
| Время высыхания, +23°C - на ощупь - сухая | через 8 часов через 16 часов При пониженной температуре и/или высокой влажности процесс высыхания замедляется. |
| Разбавитель, очистка инструментов | Наносится неразбавленным. Инструменты немедленно вымыть после работы моющим средством TEKNOSOLV 1621 (сольвент нафта). |
| Глянец | Впитывается в поверхность и обычно не образует заметную пленку. |
| Цвета | Бесцветный, коричневый и серый. |
| Атмосферостойчивость | Обработку поверхностей, находящиеся при постоянных атмосферных нагрузках, необходимо обновлять ежегодно. |
| Упаковочные размеры (доступность зависит от страны) | коричневый 0,9 L, 2,7 L, 9 L Серая 0,9 L, 2,7 L, 9 L Бесцветная 0,9 L, 2,7 L, 9 L |

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

См. паспорт по технике безопасности.
ВНИМ! По поводу риска самовоспламенения, отходы, образующиеся из изделия, туман от распыления и загрязненная ветошь и т.д. следует хранить в пожаробезопасном месте, в герметично закрытой емкости. Погружение в воду также рекомендуется.

См. на обороте

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка поверхности

С поверхности удалить снимающийся материал, грязь и пыль. При необходимости поверхности вымыть средством для очистки террас RENSA TERRACE. После мытья поверхности тщательно промыть водой и дать высохнуть.
До обработки удалить старый слой краски или лака.

Обработка

Перед использованием, тщательно перемешайте содержимое банки.

Во время окраски необходимо периодически тщательно перемешивать продукт. WOODEX WOOD OIL наносить кистью, губкой или распылителем. Также возможен способ окунания. Обработка повторяется в зависимости от породы древесины до тех пор, пока поверхность больше не впитывает. Невпитавшееся масло вытереть тряпкой, примерно через 30 минут после нанесения.

Условия обработки

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20% от массы древесины в сухом состоянии.

Во время обработки и высыхания средства для защиты древесины температура воздуха, окрашиваемой поверхности и средства должна быть выше + 5°C и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Приведенные данные получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Все числовые значения носят рекомендательный характер и зависят, в частности, от оттенка и степени блеска. Так, как мы не можем повлиять на условия нанесения и использования краски, то мы несем ответственность только за ее качество и гарантируем, что она соответствует требованиям качества ТЕКНОС. Мы не отвечаем за ущерб, вызванный несоблюдением инструкции по применению или использованием материала не по назначению. На нашей странице www.teknos.com Вы найдете самую новую информацию по спецификации изделий, паспортам по технике безопасности и систем окраски.



VE_1704_Tuoteseloste.pdf